



Ficha técnica de producto

FILM AUTOMÁTICA 09 MY 500 MM TR	
Referencia interna: 2023	
Film automática extensible de 9 my para el correcto enfardado y paletizado de la mercancía.	
Peso por bobina (kg):	14 aprox.
Metros por bobina (m):	2400 aprox.
Color:	Transparente
Diámetro exterior (mm):	220
Anchura (mm):	500
Espesor (my)	9
Preestiro garantizado	35%
Preestiro máximo	45%

TOLERANCIAS	
Longitud	+/- 3%
Grosor	+/- 2my
Anchura	+/- 3%
Diámetro	+/- 6mm

PROPIEDADES FÍSICAS					
	Unidad	Método	Dirección máquina	Dirección transversal	Tolerancia
Módulo elástico	N/mm ²	ASTM D882 - 01	160	135	+/- 10%
Esfuerzo de tracción	N/mm ²	ASTM D882 - 01	29.7	5.8	+/- 10%
Fuerza de rotura	N/mm ²	ASTM D882 - 01	37.0	14.0	+/- 10%
Alargamiento de rotura	%	ASTM D882 - 01	90	510	+/- 10%
Resistencia al desgaste	mN	ASTM D-1922-00a	320	3000	+/- 10%
Resistencia al impacto	g	ASTM D1709 - 01	10		+/- 10%
Cling	g	ASTM D5458 - 95	129		+/- 10%