



Ficha técnica de producto

POLIOLEFINA RETRÁCTIL 12 MY

Poliolefina retráctil para el empaquetado utilizado en máquina automática, semiautomática o de campana.

PROPIEDADES DE TENSIÓN

Fuerza de tensión	MD Vertical	Mpa	D882	112
	TD Horizontal			105
Elongación	MD Vertical	%	D882	100
	TD Horizontal			105

PROPIEDADES DE SELLADO POR CALOR

Fuerza de sellado	MD Vertical	Mpa	D882	50.5
	TD Horizontal			48.3

PROPIEDADES DE SUAVIDAD

Coefficiente de fricción	Estático	%	D1894	0.24
	Dinámico			0.22

CONTRACCIÓN

100 °C	MD	%	D2732	23
	TD			30
110 °C	MD	%	D2732	44
	TD			59
120 °C	MD	%	D2732	54
	TD			59
130 °C	MD	%	D2732	68
	TD			70

PROPIEDADES ÓPTICAS

Por nivel	D1003	2.1
Transparencia	D1746	98.5
Brillo	D2457	89.0