



Ficha técnica de producto

POLIOLEFINA RETRÁCTIL 15 MY

Poliolefina retráctil para el empaquetado utilizado en máquina automática, semiautomática o de campana.

PROPIEDADES DE TENSIÓN

Fuerza de tensión	MD Vertical	Mpa	D882	110
	TD Horizontal			111
Elongación	MD Vertical	%	D882	102
	TD Horizontal			105

PROPIEDADES DE SELLADO POR CALOR

Fuerza de sellado	MD Vertical	Mpa	D882	48.3
	TD Horizontal			46

PROPIEDADES DE SUAVIDAD

Coefficiente de fricción	Estático	%	D1894	0.24
	Dinámico			0.23

CONTRACCIÓN

100 °C	MD	%	D2732	23
	TD			32
110 °C	MD	%	D2732	43
	TD			53
120 °C	MD	%	D2732	53
	TD			58
130 °C	MD	%	D2732	67
	TD			69

PROPIEDADES ÓPTICAS

Por nivel	D1003	2.3
Transparencia	D1746	98.0
Brillo	D2457	87.0