



Ficha técnica de producto

POLIOLEFINA RETRÁCTIL 19 MY

Poliolefina retráctil para el empaquetado utilizado en máquina automática, semiautomática o de campana.

PROPIEDADES DE TENSIÓN

Fuerza de tensión	MD Vertical	Mpa	D882	108
	TD Horizontal			108
Elongación	MD Vertical	%	D882	105
	TD Horizontal			100

PROPIEDADES DE SELLADO POR CALOR

Fuerza de sellado	MD Vertical	Mpa	D882	47.5
	TD Horizontal			45

PROPIEDADES DE SUAVIDAD

Coefficiente de fricción	Estático	%	D1894	0.22
	Dinámico			0.21

CONTRACCIÓN

100 °C	MD	%	D2732	24
	TD			31
110 °C	MD	%	D2732	45
	TD			51
120 °C	MD	%	D2732	53
	TD			58
130 °C	MD	%	D2732	67
	TD			68

PROPIEDADES ÓPTICAS

Por nivel	D1003	2.8
Transparencia	D1746	97.3
Brillo	D2457	86.3