



Ficha técnica de producto

POLIOLEFINA RETRÁCTIL 25 MY

Poliolefina retráctil para el empaquetado utilizado en máquina automática, semiautomática o de campana.

PROPIEDADES DE TENSIÓN

Fuerza de tensión	MD Vertical	Mpa	D882	105
	TD Horizontal			98
Elongación	MD Vertical	%	D882	103
	TD Horizontal			98

PROPIEDADES DE SELLADO POR CALOR

Fuerza de sellado	MD Vertical	Mpa	D882	45
	TD Horizontal			43.5

PROPIEDADES DE SUAVIDAD

Coefficiente de fricción	Estático	%	D1894	0.20
	Dinámico			0.18

CONTRACCIÓN

100 °C	MD	%	D2732	23
	TD			32
110 °C	MD	%	D2732	43
	TD			53
120 °C	MD	%	D2732	53
	TD			58
130 °C	MD	%	D2732	66
	TD			69

PROPIEDADES ÓPTICAS

Por nivel	D1003	3.0
Transparencia	D1746	96.0
Brillo	D2457	85.0